

Anwendungshinweise

One-Postertex



Allgemein

Beachten Sie bitte vor dem Aufkleben des Bildes, dass der Untergrund glatt und fest sein muss. Sollte der zu beklebende Untergrund nicht genügend Festigkeit aufweisen, so kann dies beim späteren Ablösen des Bildes zu Beschädigungen führen. Als Beispiel: Haftet eine Tapete und / oder Wandfarbe nicht genügend auf seinem Untergrund (Putz oder ähnliches), so kann sich die Tapete und / oder Wandfarbe beim Ablösen des Bildes ebenso vom eigentlichen Untergrund lösen. Der Untergrund muss ebenfalls **trocken, staub- und fettfrei** sein.

Ihr Motiv ist grundsätzlich für jeden Untergrund geeignet. Bitte prüfen Sie jedoch die oben genannten Voraussetzungen, da ansonsten Beschädigungen am Untergrund und am Motiv entstehen können. Unser Material ist mehrfach verwendbar.

Weichmacher

Leider enthalten einige Farben und Materialien Zusätze wie z. B. Latex oder Silikon. Diese können die Wirkkraft des Klebers beeinflussen. Um später auftretende Probleme und eventuelle Beanstandungen zu vermeiden, empfehlen wir zuvor einen Test mit einer Materialprobe auf dem zu beklebenden Untergrund durchzuführen. Sollten Kleberrückstände entstehen (je nach Untergrund und Zeit), lassen sich diese mit einem handelsüblichen Lösemittel einfach entfernen.

Lagerung

Sollten Sie das Motiv wiederverwenden wollen, benötigen Sie zur Lagerung eine **Zwischenlage** (z.B. Papier). Das heißt, der Kleber darf **nicht** mit der bedruckten Seite in Berührung kommen.

Kratzer

Die bedruckte Oberfläche darf **nicht** mit spitzen Gegenständen in Berührung kommen (Fingernägel, Ringe, Gegenstände mit scharfen Kanten etc.).

Fenster-Beklebung

Aus thermischen und glastechnischen Gründen sollte das Material nur auf Flachglas im Innenraum oder permanent beschatteten Fassaden Anwendung finden.

Beklebung lackierter Autoteile

Das Material hat den Klimawechseltest eines namenhaften Automobilbauers für die Innen- und Außenanwendung mit Erfolg bestanden. Im Außenbereich sollten die Aufkleber bei lackierten Teilen nach spätestens 7 - 8 Tagen zwischenzeitlich langsam und vorsichtig entfernt / abgezogen werden. Dabei ist zu beachten, dass das Material nicht zu ruckartig bzw. zu schnell abgezogen wird.

Kleber Migration

Unter bestimmten klimatischen Einflüssen können Kleber Migrationen auftreten, die auf der Druckseite sichtbar werden. Diese lassen sich mit einem feuchten Tuch einfach entfernen (vorsichtig über die betroffenen Stellen wischen und trocknen lassen).